
CHARAKTERYSTYKA	TEKNODUR 3333-01 jest modyfikatorem do farb TEKNODUR 0290
ZASTOSOWANIE	Stosuje się do poprawienia elastyczności gotowej powłoki, gdy wymaga tego malowane podłoże, np. miękki plastik.
WŁAŚCIWOŚCI	Wyrób tworzy elastyczną powłokę z połyskiem, o doskonałej odporności mechanicznej i na działanie warunków atmosferycznych.

DANE TECHNICZNE**Proporcja mieszania składników**Baza
Utwardzacz TEKNODUR 0200
TEKNODUR 3333-014 części objętościowych
1 część objętościowa
1 część objętościowa**Czas przydatności wyrobu do stosowania w temp 23°C**

ok. 6 godz.

Całkowita masa substancji stałych

ok. 490 g/l

Lotne związki organiczne (VOC)

ok. 510 g/l

Zmywacz[TEKNODUR SOLV](#), [TEKNOSOLV 9521](#)

Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie wyrobu**

Przygotować tylko taką ilość farby, którą zużyje się w czasie krótszym niż czas przydatności mieszaniny do stosowania. Składniki, w prawidłowej proporcji, na krótko przed użyciem, należy dokładnie wymieszać w całej objętości zbiornika. Niedokładne wymieszanie lub nieprawidłowy stosunek składników są przyczyną nieprawidłowego utwardzania i pogorszenia się własności powłoki. Do bazy dodać TEKNODUR 3333-01 wymieszać z następnie dodać TEKNODUR 0200 utwardzacz.

Nakładanie

Nanosić zgodnie z zaleceniami dla [TEKNODUR 0290](#).